

BF METALLIC

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

La serie BF METALLIC è composta da 4 film in poliuretano coprente caratterizzati da una finitura perlescente. A seconda dell'incidenza della luce rimandano un effetto cangiante.

Il collante termoadesivo semilucido rende la linea di taglio altamente visibile ed il suo supporto in poliestere adesivo permette uno spellicolamento veloce ed un facile riposizionamento dei caratteri accidentalmente rimossi.

La serie BF METALLIC è idonea per le applicazioni multistrato e resiste ai lavaggi fino a 40°C. I colori disponibili ne permettono l'uso sia per applicazioni tecniche su capi sortivi che per l'abbigliamento fashion.

ISTRUZIONI DI UTILIZZO

- Tagliare i film BF METALLIC in modo speculare, con una lama con gradiente a 45°.
- Spellicolare il BF METALLIC e rimuovere le parti in eccesso.
- Accendere la pressa e portare la temperatura a 140°C.
- Sistemare il tessuto sul piatto piano della pressa.
- Posizionare la grafica con il film di BF METALLIC sul tessuto.
- Pressare a 140°C per 12 secondi.
- Rimuovere il supporto in poliestere adesivo a caldo.

DIMENSIONI STANDARD

- H 150 cm => lunghezze disponibili: 25 mt (su richiesta)
- H 100 cm => lunghezze disponibili: 25 mt (su richiesta)
- H 75 cm => lunghezze disponibili: 25 mt (su richiesta)
- H 50 cm => lunghezze disponibili: 25 mt / 12,5 mt / 5 mt / 1 mt (standard)

SUGGERIMENTI DI UTILIZZO

- Tessuti indicati: organici, sintetici, misti
- Prodotto idoneo per applicazioni multistrato
- Idoneo per applicazioni con altri materiali (es. FATTY, GLITTER, FLOCK, ecc)
- Possibilità di taglio di particolari fino a 0,25 cm
- Materiale termotrasferibile senza la protezione di teflon o altre protezioni

DATI TECNICI

| | |
|-----------|-----------------|
| Film: | PU/ poliuretano |
| Spessore: | 90 µ (±5%) |
| Supporto: | PET adesivo |

APPLICAZIONE

| | |
|--------------|--------------------------|
| Temperatura: | 140°C - 285° F |
| Tempo: | 12" |
| Pressione: | media - 3,5 bar - 50 PSI |

RIMOZIONE DEL LINER

A caldo

RESISTENZA AI LAVAGGI

| | |
|------------------|----------------------------|
| Primo lavaggio: | 12 ore dopo l'applicazione |
| Temp. massima: | 40° C |
| Lavaggi a secco: | SI |
| Ammorbidente: | SI |
| Candeggina: | SI |
| Asciugatrice: | SI |

INDICAZIONI DI SICUREZZA:

I dati rappresentano i valori medi testati nel nostro laboratorio in normali condizioni ambientali. Queste informazioni sono fornite senza garanzia.

A causa delle variazioni nel processo di fabbricazione dei tessuti, B-Flex Italia S.r.l. raccomanda di condurre un test sul materiale desiderato prima di ogni applicazione.

La presente scheda tecnica è da ritenersi valida per i seguenti prodotti: BF METALLIC. Rev_2019/09.