

BF NYLON

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Grazie al suo particolare termoadesivo appositamente formulato, la SERIE BF NYLON è specifica per il trasferimento termico sui tessuti in nylon e poliammidi alifatiche (giacche, K-Way, borse sportive, ombrelli, scarpe, zaini, sacche da viaggio, nastri porta-badge). La maggior forza coesiva di questo film poliuretano permette un'aderenza totale sui prodotti in nylon che permane nel tempo.

La linea di taglio di tutti i film è altamente visibile e la lavorabilità del prodotto è unica; il supporto in poliestere adesivo permette una sfridatura rapida ed un facile riposizionamento dei caratteri accidentalmente rimossi.

E' idoneo anche per le applicazioni multistrato.

ISTRUZIONI DI UTILIZZO

- Tagliare i film BF NYLON in modo speculare, con una lama con gradiente a 45°.
- Spellicolare il BF NYLON e rimuovere le parti in eccesso.
- Accendere la pressa e portare la temperatura a 145°C.
- Sistemare il tessuto sul piatto piano della pressa.
- Posizionare la grafica con il film di BF NYLON sul tessuto.
- Pressare a 145°C per 12 secondi.
- Attendere 5-7 secondi prima di rimuovere il film di supporto in poliestere.

DIMENSIONI STANDARD

- H 150 cm => lunghezze disponibili:
25 mt (su richiesta)
- H 100 cm => lunghezze disponibili:
25 mt (su richiesta)
- H 75 cm => lunghezze disponibili:
25 mt (su richiesta)
- H 50 cm => lunghezze disponibili:
25 mt / 12,5 mt / 5 mt / 1 mt (standard)

SUGGERIMENTI DI UTILIZZO

- Tessuti indicati: nylon, poliammidi alifatici.
- Prodotto non per applicazioni multistrato
- Idoneo per applicazioni con altri materiali (es. FATTY, GLITTER, FLOCK, ecc)
- Possibilità di taglio di particolari fino a 0,25 cm
- Materiale termotrasferibile senza la protezione di teflon o altre protezioni

DATI TECNICI

Film:	PU/ poliuretano
Spessore:	75 µ (±5%)
Supporto:	PET adesivo

APPLICAZIONE

Temperatura:	145°C - 295° F
Tempo:	12"
Pressione:	media - 3,5 bar - 50 PSI

RIMOZIONE DEL LINER

Semi-caldo; attendere 5-7 secondi dopo l'applicazione

RESISTENZA AI LAVAGGI

Primo lavaggio:	12 ore dopo l'applicazione
Temp. massima:	40° C
Lavaggi a secco:	NO
Ammorbidente:	NO
Candeggina:	NO
Asciugatrice:	NO

INDICAZIONI DI SICUREZZA:

I dati rappresentano i valori medi testati nel nostro laboratorio in normali condizioni ambientali. Queste informazioni sono fornite senza garanzia.

A causa delle variazioni nel processo di fabbricazione dei tessuti, B-Flex Italia S.r.l. raccomanda di condurre un test sul materiale desiderato prima di ogni applicazione. La presente scheda tecnica è da ritenersi valida per i seguenti prodotti: BF NYLON. Rev_2019/09.