

# BF FATTY

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

La SERIE BF FATTY è un film in poliuretano termotrasferibile ad alto spessore che ha lo scopo di dare tridimensionalità alla grafica. Questo materiale è consigliato per applicazioni di loghi o grafiche su cappellini, felpe e materiali o tessuti consistenti. L'ampia gamma colori che include anche l'oro e l'argento, permette la realizzazione di disegni e lettere uniche, anche sovrapponibili tra loro o da abbinare con altre serie B-FLEX.

La linea di taglio è altamente visibile e la lavorabilità del prodotto unica; il supporto in poliestere adesivo permette una sfridatura rapida ed un facile riposizionamento dei caratteri rimossi.

E' idoneo anche per le applicazioni multistrato.

## ISTRUZIONI DI UTILIZZO

- Tagliare i film BF FATTY in modo speculare, con una lama con gradiente a 60°.
- Spellicolare il BF FATTY e rimuovere le parti in eccesso.
- Accendere la pressa e portare la temperatura a 150°C.
- Sistemare il tessuto sul piatto piano della pressa.
- Posizionare la grafica con il film di BF FATTY sul tessuto.
- Pressare a 150°C per 15 secondi; capovolgere il capo e pressare nuovamente per altri 15 secondi.
- Rimuovere il film di supporto in poliestere a caldo.

## DIMENSIONI STANDARD

- H 150 cm => lunghezze disponibili:  
10 mt (su richiesta)
- H 100 cm => lunghezze disponibili:  
10 mt (su richiesta)
- H 75 cm => lunghezze disponibili:  
10 mt (su richiesta)
- H 50 cm => lunghezze disponibili:  
10 mt / 5 mt / 1 mt (standard)

## SUGGERIMENTI DI UTILIZZO

- Tessuti indicati: organici, sintetici, misti
- Prodotto idoneo fino a 3 applicazioni multistrato
- Idoneo per applicazioni con altri materiali (es. GIMME5, GLITTER, FLOCK, ecc)
- Possibilità di taglio di particolari fino a 0,5 cm
- Materiale termotrasferibile senza la protezione di teflon o altre protezioni

## DATI TECNICI

Film:	PU/ poliuretano
Spessore:	750 μ (±5%)
Supporto:	PET adesivo

## APPLICAZIONE

Temperatura:	150°C - 305° F
Tempo:	15" + 15"
Pressione:	bassa - 2,0 bar - 30 PSI

## RIMOZIONE DEL LINER

A caldo

## RESISTENZA AI LAVAGGI

Primo lavaggio:	12 ore dopo l'applicazione
Temp. massima:	40° C
Lavaggi a secco:	NO
Ammorbidente:	NO
Candeggina:	NO
Asciugatrice:	NO

## INDICAZIONI DI SICUREZZA:

I dati rappresentano i valori medi testati nel nostro laboratorio in normali condizioni ambientali. Queste informazioni sono fornite senza garanzia.

A causa delle variazioni nel processo di fabbricazione dei tessuti, B-Flex Italia S.r.l. raccomanda di condurre un test sul materiale desiderato prima di ogni applicazione. La presente scheda tecnica è da ritenersi valida per i seguenti prodotti: BF FATTY. Rev\_2019/09.