

# BF REFLEX STRETCH

Per tessuti con elasticità da lieve a moderata

**B-FLEX**  
HEAT TRANSFER VINYL

## SERIE DA TAGLIO

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

BF REFLEX 796A è il film rifrangente da taglio adatto per applicazione su tessuti con elasticità da lieve a moderata. Il film BF REFLEX 796A è prodotto mescolando allo strato di poliuretano delle microsfere di vetro che permettono la rifrazione della luce quando il film è colpito da una fonte luminosa. Ha un indice di rifrangenza maggiore di 420 cd/lux\*m2.

Si applica su tutti i capi in cotone, sintetici, misti, nylon o tessuti trattati.

L'alta visibilità di questo film è certificata con standard internazionali EN ISO 20471, ANSI 107- 2015, CSA-Z96-15, AS/NZS 1906.

Per ottenere un risultato ottimale, consigliamo di sfridare il film entro 24 ore dal taglio.

### TECNICHE POSSIBILI

- Affiancamento
- Sormonto su altre serie

### FASI DI APPLICAZIONE

- Taglio del film - lama con gradiente a 60°
- Spellicolo e rimozione delle parti in eccesso
- Accensione pressa - portare a 140°C
- Posizionamento della grafica sul tessuto
- Pressata - 140°C per 10 secondi
- Attendere 6/7 secondi
- Rimozione liner - semi-caldo

### DIMENSIONI

**H 50 cm** L 25 mt / 10 mt / 5 mt / 1 mt

#### Certificato Alta Visibilità

EN ISO 20471 - ANSI/ISEA 107 - CSA Z96 15 - AS/NZS 1906

Oeko-Tex  
Standard 100  
Classe I



### INDICAZIONI DI SICUREZZA

I dati rappresentano i valori medi testati nel nostro laboratorio in normali condizioni ambientali. Queste informazioni sono fornite senza garanzia. A causa delle variazioni nel processo di fabbricazione dei tessuti, B-Flex Italia S.r.l. raccomanda di condurre un test sul materiale desiderato prima di ogni applicazione.

Rev\_2021/03

### DATI TECNICI



Film: PU/poliuretano



Spessore: 140μ (±5%)



Liner: PET adesivo



Finitura: Reflex



Rifrangenza: R>420 cd/lux\*m2

### IMPOSTAZIONE PLOTTER



Impostazione taglio: speculare



Impostazione lama suggerita: 60°



Taglio minimo: 0,5 cm

### APPLICAZIONE



Temperatura: 140°C - 285°F



Tempo: 10''



Rimozione liner: semi-caldo,  
attendere 6/7 secondi



Pressione: media - 3,5 bar - 50 PSI



Tessuti: organici, sintetici, misti,  
nylon e tessuti trattati

### RESISTENZA AI LAVAGGI

Primo lavaggio dopo l'applicazione 12 ore

Temperatura massima 60°C

Lavaggi a secco



Asciugatrice



HEADQUARTERS B-FLEX ITALIA S.r.l. info@b-flexitalia.com | www.b-flexitalia.com

NORTH AMERICA BRANCH B-FLEX AMERICA LLC info@b-flexamerica.com | www.b-flexamerica.com

ASIA-PACIFIC BRANCH B-FLEX PACIFIC PTY LTD info@b-flexpacific.com | www.b-flexpacific.com

follow us



## BF REFLEX STRETCH

GUIDA COLORI



- *Stretch – adatto per i tessuti con elasticità moderata*
- *Certificato Alta Visibilità*
- *Facile da sfidare*



**BF REF796A**  
RIFRANGENTE ARGENTO

